

PAROC Hvac Bend AluCoat T



Краткое описание

Отвод из каменной ваты с покрытием из алюминиевой фольги, для изоляции отводов трубопроводов с углом 90 °.

Применение

Изоляция отводов трубопроводов.

The notified body VTT Expert Services Ltd. (0809) performed and issued the certificates:
Type-Examination (Module B) certificate No. VTT-C-12177-15-17

Температура поверхности покрытия не должна превышать 80 °С (ограничение температур определяется в соответствии с термостойкостью клеящего состава). Теплоизоляционные материалы PAROC применимы в широком диапазоне температур. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200 °С. Изоляционные характеристики остаются неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Материалы на основе базальтового волокна имеют температуру спекания выше 1000 °С.

Размеры

Размеры	
Толщина	Внутренний диаметр
20 - 60 мм	15-168 мм
Стандарт EN 13467	Стандарт EN 13467

Другие размеры

Другие размеры по специальному заказу.

SFS 5454

Допуски соответствуют стандарту SFS 5454.

Упаковка

Способ упаковки

Картонная упаковка

Размер единичной упаковки

Carton 300 x 600 x 1200mm, 300 x 600 x 600 mm

Размер поддона

1200 x 1200 mm

Пожаро-технические характеристики

Другие пожарные характеристики		
Свойства	Значение	Стандарт
Пожарная классификация	KM1	TP123

Горючесть	Слабгорючий, трудновоспламеняемый с негорючей основой.	EN ISO 1182
-----------	--	-------------

Теплотехнические характеристики

Теплопроводность (Данные производителя)		
Свойства	Значение	Стандарт
Теплопроводность в сухом состоянии при 10 °С, λ_{10}	0,034 Вт/(м·К)	ГОСТ EN 8497
Теплопроводность при 125 °С, λ_{125}	0,047 Вт/(м·К)	ГОСТ EN 8497
Теплопроводность при 200 °С, λ_{200}	0,059 Вт/(м·К)	ГОСТ EN 8497

Данные заявлены на основании Технического Свидетельства № ТС 4629-15.

ООО «Парок», 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 126, лит. А, бизнес-центр «Атлантик Сити», офис Парок, 19 этаж. Тел. +7 800 770 78 48 , С

Данная спецификация продукта содержит единственное и полное описание условий и технических характеристик изделий. Тем не менее, содержание данной спецификации продукта не подразумевает предоставление торговой гарантии. В случае использования продукции в непредусмотренных данной спецификацией продукта целях, мы не можем гарантировать ее пригодность, если отсутствует наше письменное подтверждение такого рода применения по запросу. Данная спецификация продукта заменяет все предшествующие издания. Принимая во внимание постоянное совершенствование нашей продукции, мы сохраняем за собой право вносить изменения в спецификации продукта. PAROC и красно-белые полосы являются зарегистрированными торговыми марками компании Paroc Oy Ab.