

## PAROC Hvac Lamella Mat AluCoat Fix



### Краткое описание

Самоклеющийся ламельный мат из каменной ваты с покрытием из армированной алюминиевой фольги.

### Применение

Тепловая изоляция и защита от конденсации для воздуховодов и вентиляционного оборудования.

### максимальная температура эксплуатации

| Свойства                                         | Значение | Стандарт |
|--------------------------------------------------|----------|----------|
| Заявленная максимальная температура эксплуатации | 250      |          |

В связи с наличием клеевого слоя, производитель рекомендует применять данный продукт на поверхностях с температурой не выше 50°C. Температура на поверхности покрытия изоляции не должна превышать 80°C (ограничение температуры обусловлено термостойкостью клеящего слоя покрытия).  
Материалы из базальтовой ваты PAROC предназначены для работы с высокими температурами. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200 °C. Изоляционные характеристики остаются неизменными, но прочность на сжатие ослабевает. Материалы на основе каменного волокна имеют температуру спекания выше 1000 °C.

### Размеры

| Размеры         |                 |
|-----------------|-----------------|
| Ширина и длина  | Толщина         |
| 1000 x 10000 mm | 20 мм           |
| 1000 x 8000 mm  | 30 мм           |
| 1000 x 6000 mm  | 40 мм           |
| 1000 x 5000 mm  | 50 мм           |
| 1000 x 4000 mm  | 60 мм           |
| 1000 x 3000 mm  | 80 мм           |
| 1000 x 2500 mm  | 100 мм          |
| Стандарт EN 822 | Стандарт EN 823 |

### Упаковка

Способ упаковки

Пластиковые упаковки на паллете

### Пожаро-технические характеристики

| Другие пожарные характеристики |          |          |
|--------------------------------|----------|----------|
| Свойства                       | Значение | Стандарт |

|           |                  |             |
|-----------|------------------|-------------|
| Горючесть | Негорючая основа | EN ISO 1182 |
|-----------|------------------|-------------|

## Теплотехнические характеристики

| Теплопроводность (Данные производителя)                      |                |                 |
|--------------------------------------------------------------|----------------|-----------------|
| Свойства                                                     | Значение       | Стандарт        |
| Теплопроводность в сухом состоянии при 10 °С, $\lambda_{10}$ | 0,038 Вт/(м•К) | ГОСТ 31925-2011 |
| Теплопроводность при 125 °С, $\lambda_{125}$                 | 0,047 Вт/(м•К) | ГОСТ 31925-2011 |

Данные заявлены на основании Технического Свидетельства № ТС 4629-15.

## Монтаж

Монтаж должен производиться в температурном диапазоне от +5°С до +35°С. Перед монтажом ламельных матов, изолируемая поверхность должна быть обезжирена и обеспылена. Материал можно хранить в прохладном месте, защищенном от влаги и воздействия прямых солнечных лучей. Перед монтажом, материал должен быть прогрет до рабочих температур (от +5°С до +35°С).

ООО «Парок», 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 126, лит. А, бизнес-центр «Атлантик Сити», офис Парок, 19 этаж. Тел. +7 800 770 78 48, С

Данная спецификация продукта содержит единственное и полное описание условий и технических характеристик изделий. Тем не менее, содержание данной спецификации продукта не подразумевает предоставление торговой гарантии. В случае использования продукции в непредусмотренных данной спецификацией продукта целях, мы не можем гарантировать ее пригодность, если отсутствует наше письменное подтверждение такого рода применения по запросу. Данная спецификация продукта заменяет все предшествующие издания. Принимая во внимание постоянное совершенствование нашей продукции, мы сохраняем за собой право вносить изменения в спецификации продукта. PAROC и красно-белые полосы являются зарегистрированными торговыми марками компании Paroc Oy Ab.