

PAROC Wired Mat 80 AluCoat



Краткое описание

Прошивной мат на основе негорючей каменной ваты с односторонним покрытием из армированной алюминиевой фольги и оцинкованной сетки.

Применение

Тепловая и звуко-изоляция плоских, цилиндрических и фигурных поверхностей.

Номинальная плотность

80 кг/м³

максимальная температура эксплуатации

Свойства	Значение	Стандарт
Заявленная максимальная температура эксплуатации	660 °C	

Продукты из каменной ваты PAROC стойки к высоким температурам. Связующее начинает испаряться при температуре выше 200°C. Изоляционные свойства остаются неизменными, но прочность на сжатие уменьшается. Температура спекания продуктов на основе каменной ваты выше 1000°C.

Размеры

Размеры	
Ширина и длина	Толщина
600/1200 x 6000 мм	30 - 50 мм
600/1200 x 4000 мм	60 мм
600/1200 x 3000 мм	70 - 90 мм
600/1200 x 2500 мм	100 - 110 мм
600/1200 x 2000 мм	120 мм
Стандарт EN 822	Стандарт EN 823

Упаковка

Способ упаковки

Пластиковые рулоны на поддоне

Пожаро-технические характеристики

Другие пожарные характеристики

Свойства	Значение	Стандарт
----------	----------	----------

Пожарная классификация	КМ1 (Г1, В1, Д1, Т1)	123-ФЗ
------------------------	----------------------	--------

Теплотехнические характеристики

Теплопроводность (Данные производителя)		
Свойства	Значение	Стандарт
Теплопроводность в сухом состоянии при 10 °С, λ_{10}	0,033 Вт/(м•К)	ГОСТ 31925-2011
Теплопроводность при 125 °С, λ_{125}	0,048 Вт/(м•К)	ГОСТ 31925-2011
Теплопроводность при 200 °С, λ_{200}	0,060 Вт/(м•К)	ГОСТ 31925-2011
Теплопроводность при 300 °С, λ_{300}	0,078 Вт/(м•К)	ГОСТ 31925-2011
Теплопроводность при 400 °С, λ_{400}	0,101 Вт/(м•К)	ГОСТ 31925-2011
Теплопроводность при 500 °С, λ_{500}	0,131 Вт/(м•К)	ГОСТ 31925-2011

Данные заявлены на основании Технического Свидетельства № ТС 4629-15.

ООО «Парок», 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 126, лит. А, бизнес-центр «Атлантик Сити», офис Парок, 19 этаж. Тел. +7 800 770 78 48 , С

Данная спецификация продукта содержит единственное и полное описание условий и технических характеристик изделий. Тем не менее, содержание данной спецификации продукта не подразумевает предоставление торговой гарантии. В случае использования продукции в непредусмотренных данной спецификацией продукта целях, мы не можем гарантировать ее пригодность, если отсутствует наше письменное подтверждение такого рода применения по запросу. Данная спецификация продукта заменяет все предшествующие издания. Принимая во внимание постоянное совершенствование нашей продукции, мы сохраняем за собой право вносить изменения в спецификации продукта. PAROC и красно-белые полосы являются зарегистрированными торговыми марками компании Paroc Oy Ab.